



EMALIA CHLOROKAUCZUK



- **wysoka elastyczność powłoki**
- **wysoki połysk**
- **szeroka gama kolorystyczna**

Emalia chlorokauczukowa przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej miejskiej oraz wiejskiej na zewnątrz pomieszczeń. Emalia Chlorokauczuk jest wyrobem o wysokim połysku, bardzo dobrym kryciu i szerokiej gamie kolorystycznej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	
Efekt dekoracyjny	Połysk
Kolorystyka	Gotowe kolory oraz kolory wg RAL.
Wydajność	7 ÷ 9 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.
Czas schnięcia	18 h (3 stopień) w temperaturze 20°C
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³
Okres gwarancji	30 miesięcy
Przechowywanie	Zalecana temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła.
Transport	W szczelnych opakowaniach, krytymi środkami transportu.
Atesty i certyfikaty	Wyrób zgodny z PN-C-81608:1998, Karta Charakterystyki Nr KW-E19.
Opakowania	1 l, 5 l, 12 l
LZO	LZO A(9) (FR) (600/500). Max. LZO (g/L): 550

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ





PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO STOSOWANIA

Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.

* Stosowanie rozcieńczalnika innego niż zalecany może spowodować pogorszenie właściwości produktu oraz unieważnienie gwarancji. Należy stosować jedynie rozcieńczalnik produkcji Nobiles.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża nowe	- suche, odtłuszczone i czyste - stalowe i żeliwne zagruntowane Podkładem Chlorokauczuk lub Nobikorem - betonowe sezonowane min. 4 tygodnie - pierwsza warstwa rozcieńczona ok. 15% Rozc. do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania
Podłoża poddawane renowacji	- usunąć resztki starej łuszczącej się i skorodowanej powłoki - miejsca z odkrytym metalem zagruntować Podkładem Chlorokauczuk lub Nobikorem - dalej postępować jak dla nowych podłoży

WARUNKI NAKŁADANIA

Warunki malowania	Temperatura powyżej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane (wietrzone).
Wysychanie w dobrze wentylowanych (wietrzonych) pomieszczeniach o temp. pokojowej	• nadaje się do ostrożnego użytkowania po 18 h • pełne własności użytkowe po 72 h • powtórne malowanie: - po min. 10 dniach lub mokro na mokro do 3 h

METODY NAKŁADANIA

Metody i parametry nakładania	Dodatek rozcieńcz. [%]	Lepkość (4mm) [sek.]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie MPa	Zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	0 ÷ 5	Forma handlowa	-	-	1
Natrysk pneumatyczny	max 20	20 ÷ 25	1,5 ÷ 2	0,2 ÷ 0,5	2
Mycie narzędzi	Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.				

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Zawiera ksylen.

R10 Produkt łatwopalny.

R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R38 Działa drażniąco na skórę.

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

S2 Chronić przed dziećmi.

S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Podczas piaskowania, spawania, wypalania, itd. z powłoki farby mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: pył i/lub dymy. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Temperatura zapłonu ok. 24°C.



"Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9
Bezpłatna infolinia: 0-800-154-075
e-mail: info.nobiles@wlc.akzonobel.com
<http://www.nobiles.pl>



Xn
PRODUKT
SZKODLIWY